

热镀锌产品

项 目	特 征
镀层种类	纯 锌
	铝 锌 合 金
镀层形式	纯 锌 双 面 镀 层 60~440g/m ² ，单 面 镀 层 30~220g/m ²
	铝 锌 合 金 镀 层 40~275 g/m ² (双 面 镀)
尺寸范围	钢 带 厚 度：0.25~2mm；钢 带 宽 度：750~1300mm
钢 种	冲 压 用 钢：一 般 用、冲 压 用、深 冲 用、超 深 冲 用、特 超 深 冲 用
	冷 成 型 用 高 强 度 钢：180~420MPa (屈 服 强 度)
	结 构 用 钢：220~350MPa (屈 服 强 度)